



ХИМИЯ

УДК 615.011.3 + 615.011.4 + 615.012.1

РАЗРАБОТКА МОНТМОРИЛЛОНИТ СОДЕРЖАЩЕЙ МАТРИЦЫ БИОАКТИВНОГО СОРБИРУЮЩЕГО РАНЕВОГО ПОКРЫТИЯ

**К.Н. Касанов¹, В.А. Попов¹
М.В. Успенская², В.С. Соловьев²
Д.Н. Макин², А.И. Везенцев³
Н.Ф. Пономарева³, В.М. Мухин⁴**

¹ Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
Россия, 194044, г. Санкт-Петербург,
ул. Академика Лебедева, 6
E-mail: kasanov_kiria@mail.ru

² Санкт-Петербургский государственный
университет информационных технологий,
механики и оптики
Россия, 197101, г. Санкт-Петербург,
Кронверкский проспект, 49
E-mail: tv_uspenskaya@mail.ru

³ Белгородский государственный
университет
Россия, 308015 г. Белгород, ул. Победы 85
E-mail: vesentsev@bsu.edu.ru

⁴ НПО «Неорганика»
Россия, 144001, Московская обл.,
г. Электросталь, ул. К.Маркса, 4
E-mail: neorg.el@mail.ru

Представлены результаты исследования механических и физико-химических свойств композиционных материалов раневого покрытия в зависимости от используемого модификатора. Показано, что введение *Na*-монтмориллонита в качестве модификатора матрицы раневого покрытия значительно увеличивает ее прочностные параметры и позволяет получить материал, который превосходит по сорбции белковых молекул (альбумина) другие полученные образцы.

Ключевые слова: раневое покрытие, гидрогелевые матрицы, монтмориллонит, сорбция белковых молекул, набухание.

Введение

Применение раневых покрытий, т.е. сорбционно-аппликационного метода, на сегодняшний день является основой терапии гнойных и ожоговых ран, позволяющей создать наиболее благоприятные условия для купирования воспаления и ранней активации процессов репарации.

В настоящее время на рынке медицинских технологий представлен широкий спектр раневых покрытий. В качестве их матрицы производители используют материалы на основе природных и синтетических полимеров различной химической природы и структуры, что существенно отличает механизм биологического действия раневых покрытий. Однако практическое использование раневых покрытий нередко проводится без учета особенностей вещественного состава и свойств используемых материалов.

Необходимо отметить, что задачи современного раневого покрытия значительно отличаются в разные фазы раневого процесса. В 1-й фазе использование раневых покрытий преимущественно направлено на подавление раневой инфекции, нормализацию местного гомеостаза, и активную адсорбцию раневого экссудата. Во 2-й и 3-й фазах раневого процесса покрытия должны обеспечивать активацию обменных процессов в тканях, осуществлять направленную стимуляцию репаративных процессов.

Целью представленной работы стала разработка современного патогенетически обоснованного раневого покрытия. Для реализации поставленной цели необходи-

мо учитывать, с одной стороны, основные задачи покрытия в зависимости от фазы течения раневого процесса, с другой стороны, физико-химические свойства и особенности биологического действия различных матриц покрытий.

Безусловно, выполнение столь объемной и разноплановой, с точки зрения используемых методов, работы не может замыкаться на одном научно-исследовательском учреждении. В рамках проведения исследований налажено сотрудничество со многими исследовательскими, образовательными и научно-производственными организациями страны, широко используются лабораторно-технические возможности профильных кафедр и НИЛ ВМА им. С. М. Кирова.

В качестве матриц раневых покрытий в нашей работе использованы следующие типы сорбирующих материалов:

1. Нано-гель-пленка бактериальной целлюлозы, разработанная на базе Института высокомолекулярных соединений РАН (ИВС РАН, г. Санкт-Петербург).

2. Различные типы гидрогелевых пленок (акриловые, акриламидные), разработанные совместно СПб технологическим институтом и СПбГУ ИТМО (г. Санкт-Петербург).

3. Угольные раневые покрытия (АМН и АУТ-М), разработанные НПО «Неорганика» (г. Электросталь).

4. Модифицированные монтмориллонитом гидрогелевые пленки, СПбГУ ИТМО и БелГУ (г. Белгород).

Задачами исследования являются сравнительная оценка структурных особенностей раневых покрытий, изучение параметров сорбции компонентов раневого экссудата, а также разработка способа модификации гидрогелевых матриц.

Для улучшения сорбционных свойств, структурных и прочностных характеристик гидрогелевых матриц раневых покрытий предложено использование в качестве модификатора мелкодисперсного порошка монтмориллонита структурного типа 2:1 с набухающей кристаллической решеткой. В нашей работе использованы различные типы монтмориллонита: природные, обогащенные и Na-формы, изготовленные на кафедре общей химии БелГУ.

Синтез композитных материалов проводили на базе СПбГУ ИТМО. В качестве полимерной матрицы использовали акриловый гидрогель, в качестве наполнителя – Na-монтмориллонит (I) с различной концентрацией. Гидрогель получен на основе акриловой кислоты (II) и акриламида (III) в массовом соотношении (II) : (III) = 70:30. Синтез осуществляли путем радикальной полимеризации в водной среде при температуре 50 °C. В качестве инициатора, использовали систему: персульфат аммония – тетраметилэтилендиамин, а N,N' – метиленбисакриламид в качестве сшивющего агента [1]. Степень нейтрализации акриламида составляла $\alpha = 0.9$. Полимеризация проводилась при начальной концентрации мономеров 30 масс.% и сшивющего агента – 0.3 масс.%. Время синтеза композиций в водной среде составляло 0.5–5 ч [2, 3].

Таким образом, были получены образцы полимерных матриц раневых покрытий, представляющие собой нанокомпозиты с интеркалированной структурой, вследствие внедрения молекул полимера в межслоевое пространство частиц слоистого силиката структурного типа 2:1 (рис. 1) [4 – 6].




Рис. 1. Схематическая структура бимолекулярного слоя акриламида интеркалированного в межслоевое пространство Na-монтмориллонита [6]

Одной из задач введения в полимерную матрицу наполнителя было улучшение физико-химических и механических свойств композиций [7, 8]. На рис. 2 представле-



на установленная нами зависимость предела прочности на разрыв наполненных полимеров от концентрации монтмориллонита. Показано, что увеличение предела прочности композита зависит от концентрации наполнителя. Полученную зависимость можно описать уравнением:

$$Q = 72.66e^{0.253[B]},$$

где [B] – концентрация монтмориллонита, масс. %, Q – предел прочности на разрыв, кПа.




Рис. 2. Зависимость предела прочности на разрыв наполненных полимеров от концентрации монтмориллонита

Таким образом, введение Na-монтмориллонита в качестве модификатора матрицы раневого покрытия значительно увеличивает ее прочностные параметры, что важно при практическом применении покрытий. Так, замена раневых покрытий с гелевой основой при перевязках часто сопровождается их разрывом и фрагментированием, значительно увеличивая время проводимых врачебных манипуляций.

Не менее важным для полученных композиций является изменение их сорбирующей активности. Изучение сорбционных характеристик полученных композитов проводили в сравнении с различными видами матриц раневых покрытий, указанными ранее. Так на первом этапе в качестве абсорбата была использована дистиллированная вода. При введении в композицию наполнителя происходит изменение сорбционной способности системы. Как установлено из рис.3, равновесная степень водоудержания увеличивается с увеличением содержания наполнителя. Это можно объяснить тем, что монтмориллонит является природным влагоабсорбентом и внутримолекулярным взаимодействием между частицами наполнителя и полимерной матрицей [9, 10].




Рис. 3. Кинетические кривые набухания полимерных композиций в дистиллированной воде при $T=20$ °C с различной массовой долей монтмориллонита:
масс. %: 1 – 60%,
2 – 50%, 3 – 30%,
4 – 0%, 5 – 10%, 6 – 5%

Благодаря наличию на поверхности монтмориллонита подвижных противоионов Na^+ -монтмориллонитовые глины имеют способность к водоудержанию, а следовательно и к набуханию, в воде в 12–14 раз больше, чем другие рассматриваемые образцы [11, 12].

На втором этапе выполнено исследование кинетики набухания различных матриц покрытий в 10% растворе альбумина, являющегося основным компонентом раневого экссудата. На рис. 4 и 5 представлены графики набухания акриловой матрицы с различным содержанием наполнителя и других типов покрытий.




Рис. 4. Кинетические кривые водоудержания акриловой матрицы в 10% растворе альбумина с различной долей наполнителя mass.%: 1 – 2%,
2 – 10%,
3 – 0%, 4 – 5%




Рис. 5. Кинетические кривые водоудержания матриц раневых покрытий в 10% растворе альбумина: 1 – бактериальная целлюлоза неотжатая, 2 – угольное покрытие АУТ-М, 3 – бактериальная целлюлоза отжатая, 4 – угольное покрытие АМН

Из представленных графиков установлено, что водоудержание модифицированных Na -монтмориллонитом образцов акрилового гидрогеля в растворе альбумина значительно превосходит другие матрицы раневых покрытий: угольный сорбент АМН в 14 раз, бактериальную целлюлозу, не отжатую в 6 раз, сорбент АУТ-М в 3 раза. Срав-

нительно одинаковые значения водоудержания получены для образцов акрилового композита с 2% масс. содержанием монтмориллонита и отжатой бактериальной целлюлозы, составляющие в среднем около 16 г/г.

Для оценки возможности адсорбции раневыми покрытиями белковых молекул, в том числе антигенных, проведено исследование по изучению кинетики сорбции альбумина человеческого (диаметр 15–20 нм) на фотоколориметре КФК-3 (рис. 6).




Рис. 6. Кинетические кривые сорбции альбумина различными матрицами раневых покрытий:
1 – исходная концентрация альбумина в растворе, 2 – бактериальная целлюлоза отжатая,
3 – бактериальная целлюлоза неотжатая, 4 – угольное покрытие АУТ-М, 5 – гидрогелевый
композит с 2% масс. содержанием Na-монтмориллонита

Как следует из результатов, представленных на рис. 6, полученные гидрогелевые матрицы раневых покрытий, модифицированные *Na*-монтмориллонитом, превосходят по сорбции белковых молекул (альбумина) другие представленные образцы. Достаточной сорбционной емкостью к альбумину так же обладает угольное покрытие АУТ-М (НПО «Неорганика»).

Таким образом, на основании полученных данных можно сделать вывод, что использование *Na*-монтмориллонита в качестве наполнителя гидрогелевой матрицы раневого покрытия значительно улучшает физико-механические свойства и сорбционную способность покрытия. В частности увеличение концентрации наполнителя напрямую влияет на прочность матрицы, что значительно облегчает использование гидрогелевых покрытий в медицинской практике. Наглядно показано, что введение в состав акрилового гидрогеля монтмориллонита повышает его способность к набуханию, как функции водоудержания, в дистиллированной воде и растворе альбумина, а также сорбционную активность для белковых молекул, в том числе в сравнении с другими образцами матриц раневых покрытий. Следовательно, матрицы на основе акрилового гидрогеля, модифицированные монтмориллонитовым наполнителем, могут быть использованы для разработки биологически активных сорбирующих раневых покрытий.

Список литературы

- Zhao X., Zhu S., Hamielec A.E., Pelton R.H. Kinetics of polyelectrolyte network formation in free-radical copolymerization of acrylic acid and bisacrylamid // Macromol. Symp. – 1995. – № 92. – Р. 253–300.
- Чвалун С.Н., Новокшонова Л.А., Коробко А.П. Бревнов П.Н., Полимер – силикатные нанокомпозиты: физико – химические аспекты синтеза полимеризации *in situ* // Российский Химический Журнал. – 2008. – Т. LII, № 5. – С. 52–58.
- Королев Г.В., Могилевич М.М., Голиков И.В. Сетчатые полиакрилаты. Микрогетерогенные структуры, физические сетки, деформационно–прочностные свойства. – М.: Химия, 1995. – С. 25.

4. Оудиан Дж. Основы полимерной химии. – М: Мир, 1974. – 614 с.
5. Seon Jeong Kim, Sang Jun Park. Properties of smart hydrogels composed of polyacrylic acid/poly (vinyl sulfonic acid) responsive to external stimuli // Smart mater. struct. – 2004. – № 13. – Р. 317–322.
6. Deu Gao, Robert B. Heimann. Structure and mechanical properties of superabsorbent poly(acrylamide)-montmorillonite composite hydrogels // Polymer Gels and Networks. – 1993. – Vol. 1, № 4. – P. 225–246.
7. Michael Alexandre, Philippe Dubois. Polymer-layered silicate nanocomposites: preparation, properties and uses of a new class of materials // Materials Science and Engineering. – 2000. – Vol. 28 – P.1–63.
8. Нуфури А.Д., Липатова Т.Э. Физическая химия полимерных композиций. – Киев: Наукова думка, 1974. – С. 28–31.
9. Евсикова О.В., Стародубцев С.Г., Хохлов А.Р. Синтез, набухание и адсорбционные свойства композитов на основе поликарбамидного геля и бентонита натрия // Высокомолекул. соед. – 2002. – Т.44, №5. – С. 802–808.
10. Ping-Sheng Liu, Li, Ning-Lin Zhou, Jun Zhang, Shao-Hua Wei, Jian Shen Waste polystyrene foam-graft-acrylic acid / montmorillonite superabsorbent nanocomposite // Journal of applied polymer science. – 2007. – Vol. 104, № 4. – P. 2341–2349.
11. Kajtna J., Sebenik U. Microsphere pressure sensitive adhesives –acrylic polymer/montmorillonite clay nanocomposite materials // International Journal of Adhesion and Adhesives. – 2009. – Vol. 29, № 5. – P. 543–550.
12. Gharib M. Taha, Kamal Abou Elmagd. Bentonite as a Natural Adsorbent for the Sorption of Iron from the Ground Water Exploited from Aswan Area, Egypt // Ground Water Monitoring & Remediation. – 2004. – Vol. 24, № 1. – P.47–52.

THE DEVELOPMENT OF THE MONTMORILLONITE CONTAINING MATRIX OF THE BIOACTIVE SORBING TRAUMATIC COATING

K.N. Kasanov¹, V.A. Popov¹

M.V. Uspenskaya², V.S. Soloviev²

D.N. Makin², A.I. Vesentsev³

N.F. Ponomareva³, V.M. Mukhin⁴

¹Russian Military Medical Academy
Akademika Lebedeva St., 6, St.-Petersburg,
194044, Russia

E-mail: _kiria@mail.ru

²National Research University ITMO,
Kronverkskiy prospect, 49, St. Petersburg,
197101, Russia

E-mail: mv_uspenskaya@mail.ru

³Belgorod State University
Pobedy St., 85, Belgorod, 308015, Russia

E-mail: vesentsev @bsu.edu.ru

⁴SPA «Neorganika»
Karl Marx, 4, Electrostal, Moscow region,
144001, Russia

E-mail: neorg_el@mail.ru

The paper represents the research results of mechanical, physical and chemical characteristics of the traumatic coating composite depending on the used modifier. It is shown that the introduction of Na-montmorillonite as a modifier of the traumatic coating matrix increases greatly its strengthening parameters and allows to receive the material which has high sorption properties (the sorption of protein molecules – albumin) in comparison with another samples.

Key words: traumatic coating, hydrogel matrix, montmorillonite, sorption of protein molecules, swelling.